



## **Technical Textiles**

**√** 

1

## Terralys LF 90/90

## **Utilisation Fonctions** EN 13249 **√ √ Filtration** Routes et autres zones de circulation EN 13250 **√** 1 Renforcement La construction des voies ferrées **/ /** Séparation Terrassement, fondations et soutènement EN 13252 1 Drainage Systèmes de drainage EN 13253 **√** Protection Ouvrages de lutte contre l'érosion **✓** Construction de réservoirs et de barrages Durabilité A recouvrir dans 1 mois suivant la mise en oeuvre. EN 13255 **/** Construction de canaux Durabilité présumée pour un minimum de 50 années EN 13256

- Durabilité présumée pour un minimum de 50 années dans des sols naturels ayant un pH compris entre 4 et 9 et une température de < 25 °C sur la base des résultats de la méthode d'essai EN 13249: 2014 + A1: 2015 clause B.4.2.2.
- Les geotextiles Terralys composés de polypropylène sont soumis à l'essai de résistance à l'oxydation conformément à l'EN ISO 13438. La résistance résiduelle minimale est > 50 %.

Caractéristiques		Norme	Moyenne	Tolérance	Unité
Force maximale	(MD)	EN ISO 10319	90	- 10	kN/m
Force maximale	(CMD)	EN ISO 10319	90	- 10	kN/m
Allongement à la force max	(MD)	EN ISO 10319	21	± 5	%
Allongement à la force max	(CMD)	EN ISO 10319	14	± 4	%
Perforation dynamique	,	EN ISO 13433	8	+ 2	mm
Poinçonnement statique		EN ISO 12236	9,5	- 1,9	kN
Ouverture de filtration		EN ISO 12956	230	± 70	μm
Perméabilité à l'eau		EN ISO 11058	6	- 2	10 <sup>-3</sup> m/s
Masse surfacique *		EN ISO 9864	356	± 36	g/m²
Largeur tissu *			sur demande	± 5	cm
Longeur rouleau *			sur demande	± 2	%

<sup>\*</sup> ces caractéristiques n'interviennent pas dans le marquage CE

Tunnels et structures souterraines

EN 13265

Ouvrages d'enfouissement des déchets solides

Projets de confinement de déchets liquides